

FICHA TÉCNICA

PRODUTO	TIAUFLEX – MEMBRANA ELÁSTICA	CÓDIGO CMEL
---------	------------------------------	-------------

ESTE PRODUTO CUMPRE OS LIMITES DA DIRECTIVA 2004/42/CE (D.L. 181/2006)

TIPO	Tinta baseada em resinas aquosas especiais, permitindo a obtenção de película elástica, impermeável à água e permeável ao vapor de água, o que facilita a “respiração” do suporte.
------	--

PRINCIPAIS APLICAÇÕES	Protecção e decoração de superfícies exteriores, eliminando o emprego das dispendiosas telas asfálticas de alumínio. Evita as infiltrações de humidades em juntas de dilatação, empenas e superfícies exteriores.
-----------------------	---

PROPRIEDADES	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Excelente aderência ▪ Espessura elevada ▪ Excelente durabilidade e resistência ao envelhecimento. ▪ Excelente elasticidade ▪ Fácil aplicação ▪ Impermeabilidade total à água ▪ Excelente efeito decorativo
--------------	--

CARACTERÍSTICAS	<p style="text-align: right;">Aspecto Acetinado</p> <p style="text-align: right;">Cor Branco ou catálogo de cores</p> <p>Peso específico (20° C) 1.26 +/- 0.03</p> <p>Viscosidade (20° C) 390 – 400 P.</p> <p>Extracto seco (peso) 60 +/- 2 %</p> <p>Ponto de inflamação Não inflamável</p> <p>Secagem (20° C) – Tacto +/- 4 horas</p> <p style="padding-left: 40px;">Total +/- 16 horas</p> <p>Repintura > = 24 horas</p> <p>Rendimento – Teórico 1 – 2 m² / LT – demão</p> <p style="padding-left: 40px;">Prático Depende da natureza do suporte e das condições ambientais da aplicação.</p>
-----------------	---

COMPOSTOS ORGÂNICOS VOLÁTEIS (COV)	<ul style="list-style-type: none"> • Este produto contém 1,9 g/l (pronto a aplicar) • O valor limite da EU (Cat A/c) nas condições pronto a aplicar é: 75 g/l <p style="text-align: center;">Ver Nota.</p>
------------------------------------	---

APLICAÇÃO	<ul style="list-style-type: none"> ▪ As superfícies a revestir devem estar bem secas e isentas de gorduras e materiais desagregáveis e nunca deverá em caso algum ser diluída ▪ Aconselhamos a sua aplicação com rolo, escova ou trincha e sempre em duas demãos cruzadas. ▪ Entre demãos deverá haver um intervalo de 6 horas e a oportunidade óptima para o seu emprego é em período seco e não devendo apanhar chuva pelo menos nas 24 horas seguintes à sua aplicação. 		
	MODO DILUIÇÃO	ROLO -----	PISTOLA -----



FICHA TÉCNICA (Cont.)

PRODUTO	TIAUFLEX – MEMBRANA ELÁSTICA	CÓDIGO CMEL
---------	------------------------------	-------------

OBSERVAÇÕES	Para obtenção de um melhor rendimento e sobretudo melhor aderência, principalmente em superfícies já antigas, recomendamos o isolamento dessa superfície com o Isolador Resistente C807 diluído a 25 % (mínimo) com o respectivo diluente.
-------------	--

ESTABILIDADE DO PRODUTO	1 ano em embalagem de origem, devidamente fechada.
TIPO DE EMBALAGEM	1, 5 e 20 Litros.

NOTA	<p>O valor de COV acima referido diz respeito ao produto pronto a aplicar, considerando o endurecedor e/ou diluente por nós recomendados.</p> <p>Chamamos a atenção a todos os intervenientes na cadeia de fornecimento do produto que não é nossa responsabilidade se forem utilizados outros produtos na mistura, com risco de infracção à directiva 2004/42/CE (D.L. 181/2006).</p>
-------------	--

ESTA FICHA TÉCNICA É APENAS PARA FINS INFORMATIVOS. PARA SEU CONHECIMENTO ESTÁ ELABORADA DE ACORDO COM OS MAIS RECENTES CRITÉRIOS TÉCNICOS E É BASEADA EM ANOS DE EXPERIÊNCIA NO FABRICO DOS NOSSOS PRODUTOS. PARA MAIS INFORMAÇÕES AGRADECEMOS O CONTACTO COM OS NOSSOS SERVIÇOS TÉCNICOS.