

FICHA TÉCNICA

PRODUTO		FLEXTIN – MEMBRANA ELÁSTICA TEXTURADA		CÓDIGO CMET	
TIPO		Tinta rugosa baseada em resinas aquosas especiais, permitindo a obtenção de película elástica, impermeável à água e permeável ao vapor de água, o que facilita a “respiração” do suporte.			
PRINCIPAIS APLICAÇÕES		Protecção e decoração de superfícies exteriores, eliminando o emprego das dispendiosas telas asfálticas de alumínio. Evita as infiltrações de humidades em juntas de dilatação, empenas e superfícies exteriores.			
PROPRIEDADES		<ul style="list-style-type: none">▪ Excelente aderência▪ Espessura elevada▪ Excelente durabilidade e resistência ao envelhecimento.▪ Excelente elasticidade▪ Fácil aplicação▪ Impermeabilidade total à água▪ Excelente efeito decorativo▪ Excelente corrector de defeitos da superfície			
CARACTERÍSTICAS		<div>Aspecto Acetinado</div> <div>Cor Branco ou catálogo de cores</div> <div>Peso específico (20º C) 1.45 +/- 0.03</div> <div>Viscosidade (20º C) 500 – 540 P.</div> <div>Extracto seco (peso) 70 +/- 2 %</div> <div>Ponto de inflamação Não inflamável</div> <div>Secagem (20º C) – Tacto +/- 2 horas</div> <div>Total +/- 6 horas</div> <div>Repintura > = 24 horas</div> <div>Rendimento – Teórico 1 – 2 m² / LT – demão</div> <div>Prático Depende da natureza do suporte e das condições ambientais da aplicação.</div>			
APLICAÇÃO		<ul style="list-style-type: none">▪ As superfícies a revestir devem estar bem secas e isentas de gorduras e materiais desagregáveis e nunca deverá em caso algum ser diluída▪ Aconselhamos a sua aplicação com rolo, escova ou trincha e sempre em duas demãos cruzadas.▪ Entre demãos deverá haver um intervalo de 6 horas e a oportunidade óptima para o seu emprego é em período seco e não devendo apanhar chuva pelo menos nas 24 horas seguintes à sua aplicação.			
		MODO DILUIÇÃO	ROLO -----	PISTOLA -----	
OBSERVAÇÕES		Para obtenção de um melhor rendimento e sobretudo melhor aderência, principalmente em superfícies já antigas, recomendamos o isolamento dessa superfície com o Primário Acrílico Aquoso 16003.			
ESTABILIDADE DO PRODUTO			1 ano em embalagem de origem, devidamente fechada.		
TIPO DE EMBALAGEM			5 e 15 Litros.		
ESTA FICHA TÉCNICA É APENAS PARA FINS INFORMATIVOS. PARA SEU CONHECIMENTO ESTÁ ELABORADA DE ACORDO COM OS					



FÁBRICA PORTUGUESA DE TINTAS, LDA

MAIS RECENTES CRITÉRIOS TÉCNICOS E É BASEADA EM ANOS DE EXPERIÊNCIA NO FABRICO DOS NOSSOS PRODUTOS. PARA MAIS INFORMAÇÕES AGRADECEMOS O CONTACTO COM OS NOSSOS SERVIÇOS TÉCNICOS.