

FICHA TÉCNICA

PRODUTO	BETUME DE POLIÉSTER PISTOLÁVEL	CÓDIGO B402
---------	--------------------------------	-------------

ESTE PRODUTO CUMPRE OS LIMITES DA DIRECTIVA 2004/42/CE (D.L. 181/2006)

NATUREZA DO PRODUTO	POLIÉSTER
---------------------	-----------

COR	CINZENTO
-----	----------

CARACTERÍSTICAS	Betume de poliéster de dois componentes para aplicação à pistola, com boa aderência e alto enchimento indicado para nivelar facilmente superfícies de grandes dimensões com irregularidades, concebido para reparação automóvel, furgons, veículos comerciais, máquinas de indústria, etc.
-----------------	--

COMPOSTOS ORGÂNICOS VOLÁTEIS (COV)	<ul style="list-style-type: none">O valor limite da EU (Cat B/b) nas condições pronto a aplicar é: 250 g/l Ver Nota .
------------------------------------	--

APLICAÇÃO	<ul style="list-style-type: none">Desengordurar bem a superfície com o n/ desengordurante T860 e remover todos os resíduos existentes.Adicionar o catalizador fornecido com a embalagem na proporção 25 ml para 1,5 Kg de betume. Esta mistura tem um pot-life de 25-30 minutos.Aplicar com pistola de gravidade de bico 2.0-2.5 mm a uma pressão de 2-3 bar.Após secagem completa lixar a superfície a seco c/ lixa P150-240 ou a água com P600+P800.
-----------	---

ESTABILIDADE DO PRODUTO	1 ano armazenado em local seco e protegido.
-------------------------	---

TIPO DE EMBALAGEM	1,5 Kg.
-------------------	---------

NOTA	<p>O valor de COV acima referido diz respeito ao produto pronto a aplicar, considerando o endurecedor e/ou diluente por nós recomendados.</p> <p>Chamamos a atenção a todos os intervenientes na cadeia de fornecimento do produto que não é nossa responsabilidade se forem utilizados outros produtos na mistura, com risco de infracção à directiva 2004/42/CE (D.L. 181/2006).</p>
-------------	--

ESTA FICHA TÉCNICA É APENAS PARA FINS INFORMATIVOS. PARA SEU CONHECIMENTO ESTÁ ELABORADA DE ACORDO COM OS MAIS RECENTES CRITÉRIOS TÉCNICOS E É BASEADA EM ANOS DE EXPERIÊNCIA NO FABRICO DOS NOSSOS PRODUTOS. PARA MAIS INFORMAÇÕES AGRADECEMOS O CONTACTO COM OS NOSSOS SERVIÇOS TÉCNICOS.