

FICHA TÉCNICA

PRODUTO	BETUME POLIÉSTER GALVAFILL	CÓDIGO B408
ESTE PRODUTO CUMPRE OS LIMITES DA DIRECTIVA 2004/42/CE (D.L. 181/2006)		
NATUREZA DO PRODUTO	POLIÉSTER	
COR	BEGE	
CARACTERÍSTICAS	<p>O betume de poliéster é um produto de dois componentes, de muito boa aderência, para enchimento de irregularidades profundas na chapa, usado particularmente no sector de repintura automóvel.</p> <p>Oferece as seguintes <u>vantagens</u> :</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Tempo de secagem bastante reduzido, apesar de se aplicar em camadas muito espessas e sem que o endurecimento seja afectado.▪ Economia de tempo e mão-de-obra, uma vez que pode ser aplicado em camadas espessas, reduzindo portanto o número de aplicações com a vantagem de ser bastante macio proporcionando uma lixagem muito fácil ao fim de 15 – 20 minutos.▪ É muito simples de aplicar e tem consistência macia o que torna a sua aplicação com betumadeira bastante fácil, proporcionando uma base adequada aos restantes produtos do sistema a aplicar.▪ Muito boa aderência a todo o tipo de superfícies metálicas incluindo electrozincadas e galvanizadas.	
COMPOSTOS ORGÂNICOS VOLÁTEIS (COV)	<ul style="list-style-type: none">• Este produto contém 248,8 g/l (pronto a aplicar)• O valor limite da EU (Cat B/b) nas condições pronto a aplicar é: 250 g/l <p>Ver Nota.</p>	
APLICAÇÃO	<ul style="list-style-type: none">▪ Deve ser aplicado directamente ao metal utilizando um espátula.▪ À quantidade de betume que se pretende utilizar, é necessário adicionar 1 – 3% de endurecedor em pasta que é fornecido em bisnaga que segue junto à embalagem do betume.▪ Depois de misturar rapidamente o endurecedor à quantidade de betume, esta mistura deve aplicar-se dentro de um intervalo de 5 minutos pelo que não convém fazer quantidades que não possam ser aplicadas naquele espaço de tempo.▪ A área betumada poderá lixar-se depois de cerca de 15 – 20 minutos, devendo a última passagem de lixa ser feita com lixa 280 ou mais fina.	
OBSERVAÇÕES	Deve limpar-se bem toda a área que se pretenda trabalhar e eliminarem-se todos os vestígios de ferrugem, usando o n/ Desengordurante ME T861 ou um Diluente Celuloso.	
ESTABILIDADE DO PRODUTO	1 ano armazenado em local seco e protegido.	

--	--

FICHA TÉCNICA (Cont.)

PRODUTO	BETUME POLIÉSTER GALVAFILL	CÓDIGO B408
---------	----------------------------	-------------

NOTA	<p>O valor de COV acima referido diz respeito ao produto pronto a aplicar, considerando o endurecedor e/ou diluente por nós recomendados.</p> <p>Chamamos a atenção a todos os intervenientes na cadeia de fornecimento do produto que não é nossa responsabilidade se forem utilizados outros produtos na mistura, com risco de infracção à directiva 2004/42/CE (D.L. 181/2006).</p>
-------------	--

TIPO DE EMBALAGEM	2,0 Kg
-------------------	--------

ESTA FICHA TÉCNICA É APENAS PARA FINS INFORMATIVOS. PARA SEU CONHECIMENTO ESTÁ ELABORADA DE ACORDO COM OS MAIS RECENTES CRITÉRIOS TÉCNICOS E É BASEADA EM ANOS DE EXPERIÊNCIA NO FABRICO DOS NOSSOS PRODUTOS. PARA MAIS INFORMAÇÕES AGRADECEMOS O CONTACTO COM OS NOSSOS SERVIÇOS TÉCNICOS.