



FÁBRICA PORTUGUESA DE TINTAS, LDA

FICHA TÉCNICA

PRODUTO	ESMALTES SINTÉTICOS – Grupo B	CÓDIGOS	T201 – BRANCO T204 – PRETO
---------	-------------------------------	---------	-------------------------------

NATUREZA DO PRODUTO	ALQUÍDICA
---------------------	-----------

COR	BRANCO E PRETO
-----	----------------

DILUENTE	D730
----------	------

PROPORÇÃO DA MISTURA	35 – 40 % (Volume)
VISCOSIDADE 20° C	17 – 18" Copo DIN 4 19 – 20" Copo FORD 4

PISTOLA DE GRAVIDADE (Bico) 1.4 mm	PISTOLA DE ASPIRAÇÃO (Bico) 1.7 – 1.8 mm
------------------------------------	--

PRESSÃO DE AR	4.0 – 4.5 BAR PSI 58 – 65
NÚMERO DE DEMÃOS	2 – 3
TEMPO DE ESPERA ENTRE DEMÃOS	3 – 5 minutos
ESPESSURA DE PELÍCULA SECA	30 microns / demão

SECAGEM	LIVRE DE POEIRAS	AO TOQUE	PRONTO P/ MONTAGEM
AO AR (20° C)	30 minutos	2 horas	24 horas

CARACTERÍSTICAS	São esmaltes de um componente para secagem ao ar p/ aplicações industriais, com elevado brilho e boa resistência a agentes exteriores e intempérie. Apresentam um bom poder de cobertura e enchimento.
-----------------	--

ESTABILIDADE DO PRODUTO	2 anos armazenado em local seco e protegido.
-------------------------	--

TIPO DE EMBALAGEM	1 e 5 Litros.
-------------------	---------------

NOTA	Nos termos das directivas 1999/13/CE e 2004/42/CE, este produto só pode ser utilizado em instalações registadas ou autorizadas (D.L. 242/2001). Este produto não pode ser utilizado para aplicação em edifícios, seus remates e guarnições e estruturas associadas, para fins decorativos, funcionais e protectores (D.L. 181/2006).
-------------	---

ESTA FICHA TÉCNICA É APENAS PARA FINS INFORMATIVOS. PARA SEU CONHECIMENTO ESTÁ ELABORADA DE ACORDO COM OS MAIS RECENTES CRITÉRIOS TÉCNICOS E É BASEADA EM ANOS DE EXPERIÊNCIA NO FABRICO DOS NOSSOS PRODUTOS. PARA MAIS INFORMAÇÕES AGRADECEMOS O CONTACTO COM OS NOSSOS SERVIÇOS TÉCNICOS.