

FICHA TÉCNICA

PRODUTO	WASH – PRIMER	CÓDIGO P251
---------	---------------	-------------

ESTE PRODUTO CUMPRE OS LIMITES DA DIRECTIVA 2004/42/CE (D.L. 181/2006)

COR	VERDE
-----	-------

CARACTERÍSTICAS	<p>É um primário destinado a preparar a superfície metálica a pintar criando as melhores condições de aderência para as camadas de tinta seguintes. Destina-se a dificultar a retardar a corrosão, fosfatizando a superfície.</p> <p>Dadas as suas propriedades mordentes, é ainda dotado de grande capacidade de adesão ao metal.</p>
-----------------	--

ENDURECEDOR	E553
-------------	------

PISTOLA DE GRAVIDADE (Bico) 1.3 – 1.5 mm	PISTOLA DE ASPIRAÇÃO (Bico) 1.5 – 1.7 mm
--	--

PRESSÃO DE AR	4.0 – 5.0 BAR	PSI 58 – 72
NÚMERO DE DEMÃOS	2 demãos	
TEMPO DE ESPERA ENTRE DEMÃOS	5 minutos	
ESPESSURA DE PELÍCULA SECA	40 – 45 microns / demão	

SECAGEM	LIVRE DE POEIRAS	AO TOQUE	PRONTO P/ MONTAGEM
AO AR (20° C)	-----	-----	30 minutos

APLICAÇÃO	<ul style="list-style-type: none"> É fornecido em 2 recipientes a juntar na altura da aplicação, nas seguintes proporções : <ul style="list-style-type: none"> 1 Litro de Wash-primer 1 Litro de Catalizador / Diluente Esta junção deve ser feita mexendo bem com uma espátula limpa e aplicada em 2 demãos, tendo a preocupação de cobrir bem toda a superfície de modo a obter-se uma película contínua e uniforme. Repintar após 30-40 minutos.
-----------	---

COMPOSTOS ORGÂNICOS VOLÁTEIS (COV)	<ul style="list-style-type: none"> Este produto contém 718,2 g/l (pronto a aplicar) O valor limite da EU (Cat B/c) nas condições pronto a aplicar é: 780 g/l Ver Nota.
---	---

OBSERVAÇÕES	O uso de Wash-primer não deve excluir, no entanto, a que um bom primário
-------------	--



FÁBRICA PORTUGUESA DE TINTAS, LDA

	anticorrosivo seja aplicado a seguir, como reforço e segurança do sistema.
ESTABILIDADE DO PRODUTO	2 anos armazenado em local seco e protegido.

FICHA TÉCNICA (Cont.)

PRODUTO	WASH – PRIMER	CÓDIGO P251
---------	---------------	-------------

TIPO DE EMBALAGEM	1 e 5 Litros.
-------------------	---------------

NOTA	<p>O valor de COV acima referido diz respeito ao produto pronto a aplicar, considerando o endurecedor e/ou diluente por nós recomendados.</p> <p>Chamamos a atenção a todos os intervenientes na cadeia de fornecimento do produto que não é nossa responsabilidade se forem utilizados outros produtos na mistura, com risco de infracção à directiva 2004/42/CE (D.L. 181/2006).</p>
-------------	--

ESTA FICHA TÉCNICA É APENAS PARA FINS INFORMATIVOS. PARA SEU CONHECIMENTO ESTÁ ELABORADA DE ACORDO COM OS MAIS RECENTES CRITÉRIOS TÉCNICOS E É BASEADA EM ANOS DE EXPERIÊNCIA NO FABRICO DOS NOSSOS PRODUTOS. PARA MAIS INFORMAÇÕES AGRADECEMOS O CONTACTO COM OS NOSSOS SERVIÇOS TÉCNICOS.