



FÁBRICA PORTUGUESA DE TINTAS, LDA

FICHA TÉCNICA

PRODUTO	PRIMÁRIO ALFATIN S.R.	CÓDIGO P235
---------	-----------------------	-------------

ESTE PRODUTO CUMPRE OS LIMITES DA DIRECTIVA 2004/42/CE (D.L. 181/2006)

NATUREZA DO PRODUTO	ALQUÍDICA
---------------------	-----------

COR	CINZENTO CLARO
-----	----------------

DILUENTE	D730
----------	------

PROPORÇÃO DA MISTURA	25 – 30 % (Volume)
VISCOSIDADE 20° C	20 – 22" Copo DIN 4 24 – 26" Copo FORD 4

PISTOLA DE GRAVIDADE (Bico) 1.7 – 1.8 mm	PISTOLA DE ASPIRAÇÃO (Bico) 2.0 mm
--	------------------------------------

PRESSÃO DE AR	3.5 – 4.5 BAR PSI 50 – 65
NÚMERO DE DEMÃOS	2 – 3
TEMPO DE ESPERA ENTRE DEMÃOS	5 minutos
ESPESSURA DE PELÍCULA SECA	35 – 45 microns / demão

SECAGEM	LIVRE DE POEIRAS	AO TOQUE	PRONTO P/ MONTAGEM
AO AR (20° C)	20 – 25 minutos	45 minutos	3 horas

LIXAGEM A ÁGUA	P320 – P600
LIXAGEM A SECO	P220 – P320

CARACTERÍSTICAS	Primário de características anticorrosivas, de óptima aderência a metal e boa compatibilidade à recepção de camadas subsequentes, depois de preparada por lixagem e limpeza.
-----------------	--

COMPOSTOS ORGÂNICOS VOLÁTEIS (COV)	<ul style="list-style-type: none">O valor limite da EU (Cat A/i) nas condições pronto a aplicar é: 600 g/l Ver Nota .
APLICAÇÃO	<ul style="list-style-type: none">A superfície deve estar devidamente tratada antes de aplicar este primário.Para uma boa protecção do metal, aconselha-se o emprego de uma camada de primário com um mínimo de espessura de 25 microns.

FICHA TÉCNICA (Cont.) - P235

ESTABILIDADE DO PRODUTO	2 anos armazenado em local seco e protegido.
-------------------------	--

TIPO DE EMBALAGEM	1, 5 e 20 Litros.
-------------------	-------------------

NOTA	<p>O valor de COV acima referido diz respeito ao produto pronto a aplicar, considerando o endurecedor e/ou diluente por nós recomendados.</p> <p>Chamamos a atenção a todos os intervenientes na cadeia de fornecimento do produto que não é nossa responsabilidade se forem utilizados outros produtos na mistura, com risco de infracção à directiva 2004/42/CE (D.L. 181/2006).</p>
-------------	--

ESTA FICHA TÉCNICA É APENAS PARA FINS INFORMATIVOS. PARA SEU CONHECIMENTO ESTÁ ELABORADA DE ACORDO COM OS MAIS RECENTES CRITÉRIOS TÉCNICOS E É BASEADA EM ANOS DE EXPERIÊNCIA NO FABRICO DOS NOSSOS PRODUTOS. PARA MAIS INFORMAÇÕES AGRADECEMOS O CONTACTO COM OS NOSSOS SERVIÇOS TÉCNICOS.