






## FICHA TÉCNICA

<b>PRODUTO</b>	PRIMÁRIO ALFATIN S.R. AZUL	CÓDIGO P237
----------------	----------------------------	-------------

<b>NATUREZA DO PRODUTO</b>	ALQUÍDICA
----------------------------	-----------


<b>CARACTERÍSTICAS</b>	<p>Primário de características anticorrosivas, fácil de aplicar e de óptima aderência a metal e boa compatibilidade à recepção de camadas subsequentes, depois de preparada por lixagem e limpeza.</p> <p>Tem uma secagem rápida ao ar resultando num bom enchimento da superfície.</p>
------------------------	---



<b>PREPARAÇÃO DO SUBSTRATO</b>	<div style="display: flex; align-items: flex-start;">  <div style="margin-left: 10px;"> <p>Todos os substratos devem estar limpos e secos, isentos de contaminantes, óleos, gordura ou ferrugem.</p> </div> </div> <div style="display: flex; align-items: flex-start; margin-top: 10px;">  <div style="margin-left: 10px;"> <p>Desengordurar bem a superfície retirando imediatamente o desengordurante com um pano limpo e seco.</p> </div> </div>
--------------------------------	--

<b>DILUENTE</b>	D730
<b>APLICAÇÃO</b>	<div style="display: flex; align-items: flex-start;">  <div style="margin-left: 10px;"> <p>Diluição: 25 – 30% (volume)</p> <p>Viscosidade de aplicação: (20°C) 20 – 22 Seg. Copo DIN4</p> </div> </div> <div style="display: flex; align-items: flex-start; margin-top: 10px;">  <div style="margin-left: 10px;"> <p>Bico da pistola: 1,7–1,8 mm (gravidade) 1,8-2,0 mm (sucção)</p> <p>Pressão do ar: 3,5 – 4,5 bar</p> <p>Número de demãos: 2 – 3</p> </div> </div> <div style="display: flex; align-items: flex-start; margin-top: 10px;">  <div style="margin-left: 10px;"> <p>Tempo de espera entre demãos: 5 minutos a 20°C</p> </div> </div>

## FICHA TÉCNICA (Cont.) - P237

<b>ESPESSURA DE PELÍCULA SECA</b>	35 – 45 microns / demão
-----------------------------------	-------------------------

<b>SECAGEM</b> 	<b>LIVRE DE POEIRAS</b>	<b>AO TOQUE</b>	<b>PRONTO P/ MONTAGEM</b>
AO AR (20° C)	20 – 25 minutos	45 min.	3 horas

<b>LIXAGEM A ÁGUA</b> 	P320 – P600
<b>LIXAGEM A SECO</b> 	P220 – P320

<b>ESTABILIDADE DO PRODUTO</b>	2 anos armazenado em local seco e protegido.
--------------------------------	--

<b>TIPO DE EMBALAGEM</b>	1, 5 e 20 Litros.
--------------------------	-------------------

ESTA FICHA TÉCNICA É APENAS PARA FINS INFORMATIVOS. PARA SEU CONHECIMENTO ESTÁ ELABORADA DE ACORDO COM OS MAIS RECENTES CRITÉRIOS TÉCNICOS E É BASEADA EM ANOS DE EXPERIÊNCIA NO FABRICO DOS NOSSOS PRODUTOS. PARA MAIS INFORMAÇÕES AGRADECEMOS O CONTACTO COM OS NOSSOS SERVIÇOS TÉCNICOS.