



FÁBRICA PORTUGUESA DE TINTAS, LDA

FICHA TÉCNICA

PRODUTO	PRIMÁRIO FOSFATIZANTE AMARELO	CÓDIGO P250
---------	-------------------------------	-------------

ESTE PRODUTO CUMPRE OS LIMITES DA DIRECTIVA 2004/42/CE (D.L. 181/2006)

NATUREZA DO PRODUTO	MISTURA DE RESINAS
---------------------	--------------------

COR	AMARELO
-----	---------

PROPORÇÃO DA MISTURA	1 : 1
ENDURECEDOR	E550 CATALIZADOR / DILUENTE
VISCOSIDADE 20° C	15 – 16" Copo DIN 4 17 – 18" Copo FORD 4

PISTOLA DE GRAVIDADE (Bico) 1.3 – 1.5 mm	PISTOLA DE ASPIRAÇÃO (Bico) 1.5 – 1.8 mm
--	--

PRESSÃO DE AR	4.0 – 5.0 BAR PSI 58 – 72
NÚMERO DE DEMÃOS	1 simples seguida de 1 cruzada
TEMPO DE ESPERA ENTRE DEMÃOS	5 minutos
ESPESSURA DE PELÍCULA SECA	40 – 45 microns / demão

SECAGEM	LIVRE DE POEIRAS	AO TOQUE	PRONTO P/ MONTAGEM
AO AR (20° C)	5 minutos	15 minutos	30 minutos

TEMPO DE VIDA	12 horas
LIXAGEM A ÁGUA	Suavemente com P600 – P800 após 30 minutos de secagem a 20° C
LIXAGEM A SECO	Suavemente com P400 após 30 minutos de secagem a 20° C

COMPOSTOS ORGÂNICOS VOLÁTEIS (COV)	<ul style="list-style-type: none">• Este produto contém 690,3 g/l (pronto a aplicar)• O valor limite da EU (Cat B/c) nas condições pronto a aplicar é: 780 g/l Ver Nota .
---------------------------------------	---

OBSERVAÇÕES	Para utilizar em aço, alumínio e chapas galvanizadas. Limpar bem p/ remover sujidades e em seguida desengordurar a superfície, antes da aplicação do produto.
-------------	--

ESTABILIDADE DO PRODUTO	18 meses para o primário e 6 meses para o catalizador, armazenado em local seco e protegido.
-------------------------	--



FÁBRICA PORTUGUESA DE TINTAS, LDA

TIPO DE EMBALAGEM	1 e 5 Litros.
-------------------	---------------

FICHA TÉCNICA (Cont.)

PRODUTO	PRIMÁRIO FOSFATIZANTE AMARELO	CÓDIGO P250
---------	-------------------------------	-------------

NOTA	<p>O valor de COV acima referido diz respeito ao produto pronto a aplicar, considerando o endurecedor e/ou diluente por nós recomendados.</p> <p>Chamamos a atenção a todos os intervenientes na cadeia de fornecimento do produto que não é nossa responsabilidade se forem utilizados outros produtos na mistura, com risco de infracção à directiva 2004/42/CE (D.L. 181/2006).</p>
-------------	--

ESTA FICHA TÉCNICA É APENAS PARA FINS INFORMATIVOS. PARA SEU CONHECIMENTO ESTÁ ELABORADA DE ACORDO COM OS MAIS RECENTES CRITÉRIOS TÉCNICOS E É BASEADA EM ANOS DE EXPERIÊNCIA NO FABRICO DOS NOSSOS PRODUTOS. PARA MAIS INFORMAÇÕES AGRADECEMOS O CONTACTO COM OS NOSSOS SERVIÇOS TÉCNICOS.