

FICHA TÉCNICA

PRODUTO	APARELHO / PRIMÁRIO CELULOSO WL			CÓDIGO P254
NATUREZA DO PRODUTO		NITROSINTÉTICA		
COR	CINZENTO			
DILUENTE	D750 – Celuloso Complexo e/ou D715 – Celuloso C15			
PROPORÇÃO DA MISTURA		Como Aparelho de Acabamento	100 : 150 (em volume)	
		Como Primário de Enchimento	100 : 70 (em volume)	
VISCOSIDADE 20º C		Como Aparelho de Acabamento	22 “ DIN 4 : 26” FORD 4	
		Como Primário de Enchimento	30” DIN 4 : 34” FORD 4	
PISTOLA DE GRAVIDADE (Bico) 1.7 – 1.8 mm			PISTOLA DE ASPIRAÇÃO (Bico) 2.0 mm	
PRESSÃO DE AR	4.5 – 5.0 BAR		PSI 65 – 72	
NÚMERO DE DEMÃOS		Como Aparelho de Acabamento	1 demão simples + 1 demão cruzada	
		Como Primário de Enchimento	2 – 3 demãos	
TEMPO DE ESPERA ENTRE DEMÃOS		5 minutos		
ESPESSURA DE PELÍCULA SECA		56 microns / demão		
SECAGEM	LIVRE DE POEIRAS	AO TOQUE	PRONTO P/ MONTAGEM	
AO AR (20º C)	20 minutos	40 minutos	2 horas	
LIXAGEM A ÁGUA P320 – P600		LIXAGEM A SECO P220 – P320		
OBSERVAÇÕES	Em pequenas reparações não recomendamos a secagem em estufa. O tempo de secagem indicado acima refere-se ao produto utilizado como primário de enchimento.			
ESTABILIDADE DO PRODUTO		2 anos armazenado em local seco e protegido.		
TIPO DE EMBALAGEM		½ ; 1 ; 5 e 20 Litros.		



FÁBRICA PORTUGUESA DE TINTAS, LDA

FICHA TÉCNICA (Cont.)

PRODUTO	APARELHO / PRIMÁRIO CELULOSO WL	CÓDIGO P254
---------	---------------------------------	-------------

NOTA	<p>Este produto tem como aplicação a <u>Indústria</u>.</p> <p>Este produto só pode ser utilizado para aplicação em edifícios, seus remates e guarnições e estruturas associadas, para fins decorativos, funcionais e protectores (D.L. 181/2006), em instalações registadas ou autorizada (D.L. 242/2001).</p>
-------------	--

ESTA FICHA TÉCNICA É APENAS PARA FINS INFORMATIVOS. PARA SEU CONHECIMENTO ESTÁ ELABORADA DE ACORDO COM OS MAIS RECENTES CRITÉRIOS TÉCNICOS E É BASEADA EM ANOS DE EXPERIÊNCIA NO FABRICO DOS NOSSOS PRODUTOS. PARA MAIS INFORMAÇÕES AGRADECEMOS O CONTACTO COM OS NOSSOS SERVIÇOS TÉCNICOS.