

FICHA TÉCNICA

PRODUTO	SHOP-PRIMER MONOCOMPONENTE	CÓDIGO P258
---------	----------------------------	-------------

ESTE PRODUTO CUMPRE OS LIMITES DA DIRECTIVA 2004/42/CE (D.L. 181/2006)

COR	CASTANHO
-----	----------

DESCRIÇÃO	<p>Primário à base de resinas de butiral polivinílico modificadas e pigmentos anticorrosivos. Destina-se a ser aplicado sobre ferro imediatamente após a decapagem, permitindo a protecção temporária por períodos não superiores a 6 meses.</p> <p>Especialmente formulado para promover a aderência das tintas de acabamento sobre superfícies metálicas (chapa galvanizada, alumínio, ligas de cobre e níquel, aço inox).</p> <p>Dadas as suas excelentes propriedades anticorrosivas, evita a formação de ferrugem.</p>
PROPRIEDADES	<ul style="list-style-type: none"> - Secagem rápida - Fácil aplicação - Excelente aderência - Elevado rendimento - Resistente a operações de soldadura - Óptima protecção anticorrosiva temporária

CARACTERÍSTICAS DE APLICAÇÃO	<p><u>Preparação da superfície</u></p> <p>A superfície metálica deve estar bem limpa, seca, isenta de ferrugem e devidamente desengordurada.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ferro: decapagem por jacto abrasivo até ao grau Sa 2 ½. Desengordurar. - Metais leves: desengordurar e deixar secar antes da aplicação do primário. <p><u>Condições de aplicação</u></p> <p>A aplicação não deve ser efectuada se as condições atmosféricas puderem afectar o processo de endurecimento ou de aderência o que acontece quando: o tempo estiver húmido ou chuvoso, o suporte estiver gelado, húmido ou exposto directamente aos raios solares.</p>
------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DILUENTE	D758 – Diluente Shop-Primer
----------	-----------------------------

PROPORÇÃO DE MISTURA	40 – 50% em volume	
PISTOLA DE GRAVIDADE (Bico)	1.3 – 1.5 mm	PISTOLA DE ASPIRAÇÃO (Bico) 1.5 – 1.7 mm
PRESSÃO DE AR	4.0 – 5.0 BAR	PSI 58 - 72

FICHA TÉCNICA (Cont.)

PRODUTO	SHOP-PRIMER MONOCOMPONENTE	CÓDIGO P258
---------	----------------------------	-------------

NÚMERO DE DEMÃOS	1
------------------	---

ESPESSURA DE PELÍCULA SECA	15 – 20 microns
----------------------------	-----------------

RENDIMENTO TEÓRICO	9 – 10 m ² / Lt, para uma espessura de 20 microns
--------------------	--------------------------------------------------------------

SECAGEM	LIVRE DE POEIRAS	AO TOQUE	P/ REPINTURA
AO AR (20° C)	5 min	10 min	2 horas no mínimo 6 meses no máximo

COMPOSTOS ORGÂNICOS VOLÁTEIS (COV)	<ul style="list-style-type: none">• Este produto contém 709 g/l (pronto a aplicar)• O valor limite da EU (Cat B/c) nas condições pronto a aplicar é: 780 g/l Ver Nota.
---------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OBSERVAÇÕES	O uso do Shop-Primer não deve excluir, no entanto, a que um bom primário anticorrosivo seja aplicado a seguir, como reforço e segurança do sistema.
-------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ESTABILIDADE DO PRODUTO	2 anos armazenado em local seco e protegido.
-------------------------	----------------------------------------------

TIPO DE EMBALAGEM	5 e 20 Litros.
-------------------	----------------

NOTA	<p>O valor de COV acima referido diz respeito ao produto pronto a aplicar, considerando o endurecedor e/ou diluente por nós recomendados.</p> <p>Chamamos a atenção a todos os intervenientes na cadeia de fornecimento do produto que não é nossa responsabilidade se forem utilizados outros produtos na mistura, com risco de infracção à directiva 2004/42/CE (D.L. 181/2006).</p>
-------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ESTA FICHA TÉCNICA É APENAS PARA FINS INFORMATIVOS. PARA SEU CONHECIMENTO ESTÁ ELABORADA DE ACORDO COM OS MAIS RECENTES CRITÉRIOS TÉCNICOS E É BASEADA EM ANOS DE EXPERIÊNCIA NO FABRICO DOS NOSSOS PRODUTOS. PARA MAIS INFORMAÇÕES AGRADECEMOS O CONTACTO COM OS NOSSOS SERVIÇOS TÉCNICOS.