

FICHA TÉCNICA

PRODUTO	PRIMÁRIO / BETUME / APARELHO ACRÍLICO 2K			CÓDIGO P263
ESTE PRODUTO CUMPRE OS LIMITES DA DIRECTIVA 2004/42/CE (D.L. 181/2006)				
NATUREZA DO PRODUTO		ACRÍLICA		
COR	BEGE			
DILUENTE	D763	ENDURECEDOR	E563 ou E571/E576	
PROPORÇÃO DA MISTURA (com E563)	Como Aparelho Como Primário Como Betume	4 : 1 : 2 4 : 1 : 1 4 : 1		
PROPORÇÃO DA MISTURA (com E571 ou E576)	Como Aparelho Como Primário Como Betume	3 : 1 : 1,5 3 : 1 : 0,8 3 : 1		
VISCOSIDADE 20º C	Aparelho Primário Betume	22" Copo DIN 4 30" Copo DIN 4 Como fornecido	26" Copo FORD 4 34" Copo FORD 4	
PISTOLA DE GRAVIDADE (Bico) 2.0 – 2.2 mm		PISTOLA DE ASPIRAÇÃO (Bico) 2.0 – 2.5 mm		
PRESSÃO DE AR	3.5 – 4.5 BAR	PSI 50 – 65		
NÚMERO DE DEMÃOS	Como Aparelho Como Primário Como Betume	1 Demão cruzada 2 – 3 Demãos 1 – 2 Demãos		
TEMPO DE ESPERA ENTRE DEMÃOS	10 minutos			
ESPESSURA DE PELÍCULA SECA	90 microns / demão (Primário de enchimento)			
SECAGEM	LIVRE DE POEIRAS	AO TOQUE	PRONTO P/ MONTAGEM	
AO AR (20º C)	20 minutos	45 minutos	8 – 10 horas	
EM ESTUFA (60º C)	-----	-----	20 – 30 minutos	
TEMPO DE VIDA	5-6 horas			
LIXAGEM A ÁGUA	P400 – P600	LIXAGEM A SECO	P220 – P320	
COMPOSTOS ORGÂNICOS VOLÁTEIS (COV)		<ul style="list-style-type: none">Este produto contém 493,0 g/l (pronto a aplicar)O valor limite da EU (Cat B/c) nas condições pronto a aplicar é: 540 g/l Ver Nota .		



FICHA TÉCNICA (Cont.)

PRODUTO	PRIMÁRIO / BETUME / APARELHO ACRÍLICO 2K	CÓDIGO P263
---------	--	-------------

OBSERVAÇÕES	Secagem ao ar – 20° C	Primário de enchimento 5 – 6 horas Aparelho 2 – 3 horas
-------------	-----------------------	--

ESTABILIDADE DO PRODUTO	18 meses para o Primário e 6 meses para o catalisador, armazenados em local seco e protegido.
-------------------------	---

TIPO DE EMBALAGEM	1,5 Kg e 6 Kg .
-------------------	-----------------

NOTA	<p>O valor de COV acima referido diz respeito ao produto pronto a aplicar, considerando o endurecedor e/ou diluente por nós recomendados.</p> <p>Chamamos a atenção a todos os intervenientes na cadeia de fornecimento do produto que não é nossa responsabilidade se forem utilizados outros produtos na mistura, com risco de infracção à directiva 2004/42/CE (D.L. 181/2006).</p>
-------------	--

ESTA FICHA TÉCNICA É APENAS PARA FINS INFORMATIVOS. PARA SEU CONHECIMENTO ESTÁ ELABORADA DE ACORDO COM OS MAIS RECENTES CRITÉRIOS TÉCNICOS E É BASEADA EM ANOS DE EXPERIÊNCIA NO FABRICO DOS NOSSOS PRODUTOS. PARA MAIS INFORMAÇÕES AGRADECEMOS O CONTACTO COM OS NOSSOS SERVIÇOS TÉCNICOS.