

FICHA TÉCNICA

PRODUTO	PRIMÁRIO / BETUME / APARELHO ACRÍLICO 2K	CÓDIGO P264
---------	------------------------------------------	-------------

ESTE PRODUTO CUMPRE OS LIMITES DA DIRECTIVA 2004/42/CE (D.L. 181/2006)

NATUREZA DO PRODUTO	ACRÍLICA
---------------------	----------

COR	CINZENTO
-----	----------

DILUENTE	D763	ENDURECEDOR	E571 (Rápido); E574 (Standard) ; E576 (Rápido Secagem ao ar); E600 (Express)
----------	------	-------------	------------------------------------------------------------------------------

PROPORÇÃO DA MISTURA (Volume)	Como Aparelho	100 : 25 : 20	
	Como Primário	100 : 25 : 5	
	Como Betume	100 : 25	
VISCOSIDADE 20° C	Aparelho	20 – 22" Copo DIN 4	24 – 26" Copo FORD 4
	Primário	30 – 35" Copo DIN 4	34 – 40" Copo FORD 4
	Betume	40 – 45" Copo DIN 4	45 – 50" Copo FORD 4
		Como fornecido	
PISTOLA DE GRAVIDADE (Bico)	1.8 – 2.0 mm	PISTOLA DE SUÇÃO (Bico)	1.8 – 2.0 mm
PRESSÃO DE AR		3.5 – 4.5 BAR	PSI 50 – 65
NÚMERO DE DEMÃOS	Como Aparelho	2 Demãos	
	Como Primário	2 – 3 Demãos	
	Como Betume	1 – 2 Demãos	
TEMPO DE ESPERA ENTRE DEMÃOS	5 – 10 minutos		
ESPESSURA DE PELÍCULA SECA	60 – 70 microns / Demão (Aparelho 22") 90 – 95 microns / Demão (Primário de enchimento 35")		

SECAGEM	LIVRE DE POEIRAS	AO TOQUE	PRONTO P/ MONTAGEM
C/ E571 (Rápido) AO AR (20° C) EM ESTUFA (60° C)	15 minutos -----	40 minutos -----	5 – 6 horas 20 – 30 minutos
C/ E574 (Standard) AO AR (20° C) EM ESTUFA (60° C)	30 minutos -----	50 – 60 minutos -----	5 – 6 horas 30 minutos
C/ E576 (Rápido) AO AR (20° C) EM ESTUFA (60° C)	10 minutos -----	20-30 minutos -----	4 – 5 horas -----
C/ E600 (Express) AO AR (20° C) EM ESTUFA (60° C)	5 minutos -----	15 minutos -----	3 horas -----

FICHA TÉCNICA (Cont.)

PRODUTO	PRIMÁRIO / BETUME / APARELHO ACRÍLICO 2K	CÓDIGO P264
---------	------------------------------------------	-------------

TEMPO DE VIDA	5 – 6 horas	LIXAGEM COM ORBITAL	P180 – P320
---------------	-------------	---------------------	-------------

LIXAGEM A ÁGUA	P400 – P600	LIXAGEM A SECO	P220 – P320
----------------	-------------	----------------	-------------

COMPOSTOS ORGÂNICOS VOLÁTEIS (COV)	<ul style="list-style-type: none"> Este produto contém 478,5 g/l (pronto a aplicar) O valor limite da EU (Cat B/c) nas condições pronto a aplicar é: 540 g/l <p>Ver Nota.</p>
---------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OBSERVAÇÕES	<p>Utilização dos endurecedores para secagem ao ar:</p> <p>São endurecedores recomendados para secagens ao ar a temperaturas baixas, dado proporcionar uma rápida secagem e lixagem do produto.</p> <p>E576 – Temperaturas 12 – 16 °C</p> <p>E600 – Temperaturas abaixo dos 12°C</p>
-------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ESTABILIDADE DO PRODUTO	18 meses para o Primário e 6 meses para o endurecedor, armazenados em local seco e protegido.
-------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------

TIPO DE EMBALAGEM	1 Lt e 4 Lt.
-------------------	--------------

NOTA	<p>O valor de COV acima referido diz respeito ao produto pronto a aplicar, considerando o endurecedor e/ou diluente por nós recomendados.</p> <p>Chamamos a atenção a todos os intervenientes na cadeia de fornecimento do produto que não é nossa responsabilidade se forem utilizados outros produtos na mistura, com risco de infracção à directiva 2004/42/CE (D.L. 181/2006).</p>
-------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ESTA FICHA TÉCNICA É APENAS PARA FINS INFORMATIVOS. PARA SEU CONHECIMENTO ESTÁ ELABORADA DE ACORDO COM OS MAIS RECENTES CRITÉRIOS TÉCNICOS E É BASEADA EM ANOS DE EXPERIÊNCIA NO FABRICO DOS NOSSOS PRODUTOS. PARA MAIS INFORMAÇÕES AGRADECEMOS O CONTACTO COM OS NOSSOS SERVIÇOS TÉCNICOS.

Abril/2010