

FICHA TÉCNICA

PRODUTO	APARELHO SINTÉTICO		CÓDIGO P330
ESTE PRODUTO CUMPRE OS LIMITES DA DIRECTIVA 2004/42/CE (D.L. 181/2006)			
NATUREZA DO PRODUTO		ALQUÍDICA	
COR	CINZENTO		
DILUENTE	D730		
PROPORÇÃO DA MISTURA		20 – 25% (Volume)	
VISCOSIDADE 20º C		20 – 22” Copo DIN 4 24 – 26” Copo FORD 4	
PISTOLA DE GRAVIDADE (Bico) 1.7 – 1.8 mm		PISTOLA DE ASPIRAÇÃO (Bico) 2.0 mm	
PRESSÃO DE AR		3.5 – 4.5 BAR PSI 50 – 65	
NÚMERO DE DEMÃOS		2 – 3	
TEMPO DE ESPERA ENTRE DEMÃOS		5 minutos	
ESPESSURA DE PELÍCULA SECA		45 – 50 microns / demão	
SECAGEM	LIVRE DE POEIRAS	AO TOQUE	PRONTO P/ MONTAGEM
AO AR (20º C)	15 – 20 minutos	35 – 40 minutos	3 horas
LIXAGEM A ÁGUA	P320 – P600		
LIXAGEM A SECO	P220 – P320		
COMPOSTOS ORGÂNICOS VOLÁTEIS (COV)		<ul style="list-style-type: none">Este produto contém 534,8 g/l (pronto a aplicar)O valor limite da EU (Cat B/c) nas condições pronto a aplicar é: 540 g/l Ver Nota .	
ESTABILIDADE DO PRODUTO		2 anos armazenado em local seco e protegido.	
TIPO DE EMBALAGEM		½ ; 1 e 5 Litros.	



FÁBRICA PORTUGUESA DE TINTAS, LDA

FICHA TÉCNICA (Cont.)

PRODUTO	APARELHO SINTÉTICO	CÓDIGO P330
---------	--------------------	-------------

NOTA	<p>O valor de COV acima referido diz respeito ao produto pronto a aplicar, considerando o endurecedor e/ou diluente por nós recomendados.</p> <p>Chamamos a atenção a todos os intervenientes na cadeia de fornecimento do produto que não é nossa responsabilidade se forem utilizados outros produtos na mistura, com risco de infracção à directiva 2004/42/CE (D.L. 181/2006).</p>
-------------	--

ESTA FICHA TÉCNICA É APENAS PARA FINS INFORMATIVOS. PARA SEU CONHECIMENTO ESTÁ ELABORADA DE ACORDO COM OS MAIS RECENTES CRITÉRIOS TÉCNICOS E É BASEADA EM ANOS DE EXPERIÊNCIA NO FABRICO DOS NOSSOS PRODUTOS. PARA MAIS INFORMAÇÕES AGRADECEMOS O CONTACTO COM OS NOSSOS SERVIÇOS TÉCNICOS.