

FICHA TÉCNICA

PRODUTO	VERNIZ POLIURETÂNICO MONOCOMPONENTE		CÓDIGO C693
CARACTERÍSTICAS	<p>Verniz transparente de “cura” por absorção de humidade do ar (quanto mais elevada esta for, maior rapidez haverá na polimerização), com capacidade de aderência, brilho, elasticidade e resistência.</p> <p>Apresenta, ainda uma excelente dureza sendo fácil a sua lavagem futura.</p> <p>Livre de poeiras ao fim 30 minutos de aplicação, mesmo em camada grossa.</p> <p>Resistência plena ao fim de 24 horas.</p> <p>No caso de envernizamento de soalhos, é transitável após aproximadamente 72H.</p>		
FINS A QUE SE DESTINA	Envernizamento de pavimentos em madeiras, cimento, “parquet” de cortiça, mosaicos, lambrins, paredes de laboratórios ou fábricas, móveis, balcões, etc.		
APLICAÇÃO	<ul style="list-style-type: none">▪ À trincha, rolo ou à pistola, utilizando o n/ diluente C790, sobre tapa-poros (ou não), velaturas aquosas ou poliésteres, tintas curadas epóxicas.▪ Recomenda-se o seguinte esquema de diluições :<ul style="list-style-type: none">1ª Demão 25 – 30%2ª Demão 10%3ª Demão sem diluição▪ O intervalo entre demãos poderá ser de 4 horas ou, e preferencialmente, com intervalos superiores (24horas, por exemplo) sendo necessário neste último caso a lixagem prévia da película anterior.▪ Quando os fundos são muito porosos convém diluir a 1ª demão até 40% do diluente respectivo.▪ Rendimento teórico (*) = 10 m² / LT demão.▪ (*) Rendimento prático : depende da natureza e estado da madeira, bem como das condições ambientais no momento da aplicação.▪ Embora se possa aplicar à pistola convencional, recomenda-se a aplicação deste verniz pelos outros dois processos. Tal se deve ao facto de ao aplicar à trincha ou com o rolo, se expulsar o ar contido nos poros da madeira a envernizar, evitando-se assim a formação de bolhas de ar na película e consequente mais baixa aderência.		
OBSERVAÇÕES	Dadas as suas características de “cura”, este verniz deve ser armazenado em recipientes bem tapados e com pouca caixa de ar, de forma a manter o produto estável.		
ESTABILIDADE DO PRODUTO		6 meses armazenado em local seco e protegido.	
TIPO DE EMBALAGEM		1 e 5 Litros.	
ESTA FICHA TÉCNICA É APENAS PARA FINS INFORMATIVOS. PARA SEU CONHECIMENTO ESTÁ ELABORADA DE ACORDO COM OS MAIS RECENTES CRITÉRIOS TÉCNICOS E É BASEADA EM ANOS DE EXPERIÊNCIA NO FABRICO DOS NOSSOS PRODUTOS. PARA MAIS INFORMAÇÕES AGRADECEMOS O CONTACTO COM OS NOSSOS SERVIÇOS TÉCNICOS.			



FÁBRICA PORTUGUESA DE TINTAS, LDA