

FICHA TÉCNICA

PRODUTO	ESMALTE SINTÉTICO MÚLTIPLAS APLICAÇÕES
---------	---

DILUENTE	D735 STANDARD ou RÁPIDO
----------	-------------------------

DILUIÇÃO	10 - 20%
----------	----------

VISCOSIDADE 20° C	17 – 18" Copo DIN 4 19 – 20" Copo FORD 4
PISTOLA DE GRAVIDADE (Bico)	PISTOLA DE GRAVIDADE 1.4 – 1.5 mm PISTOLA DE ASPIRAÇÃO 1.7 – 1.8 mm
PRESSÃO DE AR	3.5 – 4.0 BAR PSI 50 – 58
NÚMERO DE DEMÃOS	2 - 3
TEMPO DE ESPERA ENTRE DEMÃOS	5 minutos
ESPESSURA DE PELÍCULA SECA	35 – 40 microns
RENDIMENTO TEÓRICO	5 – 6 m ² / Litro, p. aplicar

SECAGEM	LIVRE DE POEIRAS	AO TOQUE	TOTAL
AO AR (20° C)	30 - 40 minutos	2 - 3 horas	24 horas
EM ESTUFA (60° C)	-----	-----	30' após 10 – 15' de "flash off"

CARACTERÍSTICAS	<p>Estes esmaltes proporcionam um excelente acabamento com as seguintes vantagens:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Aplicação fácil ▪ Redução de mão de obra ▪ Bom rendimento ▪ Excelente durabilidade ▪ Bom acabamento sem necessidade de polimento ▪ Bom comportamento sobre todos os tipos de acabamento
-----------------	---

ESTABILIDADE DO PRODUTO	2 anos armazenado em local seco e protegido.
-------------------------	--

NOTA	<p>Nos termos das directivas 1999/13/CE e 2004/42/CE, este produto só pode ser utilizado em instalações registadas ou autorizadas (D.L. 242/2001).</p> <p>Este produto não pode ser utilizado para aplicação em edifícios, seus remates e guarnições e estruturas associadas, para fins decorativos, funcionais e protectores (D.L. 181/2006).</p>
-------------	--

ESTA FICHA TÉCNICA É APENAS PARA FINS INFORMATIVOS. PARA SEU CONHECIMENTO ESTÁ ELABORADA DE ACORDO COM
--