

## FICHA TÉCNICA

PRODUTO	<b>ESMALTE ACRÍLICO UHS (ULTRA-ALTOS SÓLIDOS )</b>
---------	--

<b>ESTE PRODUTO CUMPRE OS LIMITES DA DIRECTIVA 2004/42/CE (D.L. 181/2006)</b>
---

CATALIZADOR	E579 STANDARD ou E578 RÁPIDO
-------------	------------------------------

DILUENTE	D773
----------	------

MISTURA(VOLUME)	100 : 50 : 8 ( cores à base de branco)
	100 : 50 : 5 ( cores c/ pouco branco)

VISCOSIDADE 20° C	18 – 19” Copo DIN 4
PISTOLA DE GRAVIDADE (Bico)	PISTOLA DE GRAVIDADE 1.4 – 1.5 mm PISTOLA DE ASPIRAÇÃO 1.7 – 1.8 mm
PRESSÃO DE AR	3.5 – 4.0 BAR
NÚMERO DE DEMÃOS	1 Ligeira + 1 Normal
TEMPO DE ESPERA ENTRE DEMÃOS	5 – 10 minutos
ESPESSURA DE PELÍCULA SECA	40 – 45 microns / demão
RENDIMENTO TEÓRICO	6 – 7 m <sup>2</sup> / Litro, p. aplicar
POT-LIFE (20° C)	7 - 8 horas

SECAGEM	LIVRE DE POEIRAS	AO TOQUE	PRONTO P/ MONTAGEM
AO AR (20° C)	20 minutos	45 - 60 minutos	24 horas
EM ESTUFA (60° C)	-----	-----	30' após 20' de “flash off”

CARACTERÍSTICAS	<p>Esmaltes de dois componentes para aplicações para pintura automóvel, caracterizados pelas seguintes vantagens :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Brilho excelente</li> <li>▪ Elevada resistência aos agentes químicos e intempéries</li> <li>▪ Óptimo endurecimento e durabilidade</li> <li>▪ Bom enchimento</li> <li>▪ Bom poder de cobertura</li> <li>▪ Baixo VOC na aplicação (abaixo dos 420 g/Lt), cumprindo a legislação.</li> </ul>
-----------------	---



**FÁBRICA PORTUGUESA DE TINTAS, LDA**

PRODUTO	<b>ESMALTE ACRÍLICO UHS (ULTRA-ALTOS-SÓLIDOS)</b>
---------	---

ESTABILIDADE DO PRODUTO	2 anos para o esmalte e 6 meses para o endurecedor, armazenados em local seco e protegido.
-------------------------	--

ESTA FICHA TÉCNICA É APENAS PARA FINS INFORMATIVOS. PARA SEU CONHECIMENTO ESTÁ ELABORADA DE ACORDO COM OS MAIS RECENTES CRITÉRIOS TÉCNICOS E É BASEADA EM ANOS DE EXPERIÊNCIA NO FABRICO DOS NOSSOS PRODUTOS. PARA MAIS INFORMAÇÕES AGRADECEMOS O CONTACTO COM OS NOSSOS SERVIÇOS TÉCNICOS.