

FICHA TÉCNICA

PRODUTO	VERNIZ SINTÉTICO MISTO	V630
---------	------------------------	------

NATUREZA DO PRODUTO	ALQUÍDICO
---------------------	-----------

COR	TRANSPARENTE
-----	--------------

DILUENTE	D731 – Standard ou D732 - Rápido
----------	----------------------------------

PROPORÇÃO DA MISTURA	Diluyente 25 – 30%
VISCOSIDADE 20° C	17 – 18" Copo DIN 4 19 – 20" Copo FORD 4

PISTOLA DE GRAVIDADE (Bico) 1.4 – 1.5 mm	PISTOLA DE ASPIRAÇÃO (Bico) 1.7 – 1.8mm
--	---

PRESSÃO DE AR	3.5 – 4.0 BAR PSI 50 – 58
NÚMERO DE DEMÃOS	1 demão simples + 1 demão dupla
TEMPO DE ESPERA ENTRE DEMÃOS	5 minutos
ESPESSURA DE PELÍCULA SECA	30 – 35 microns

SECAGEM	LIVRE DE POEIRAS	AO TOQUE	PRONTO P/ MONTAGEM
AO AR (20° C)	30 – 40 minutos	2 – 3 horas	16 – 24 horas

CARACTERÍSTICAS	<p>Este verniz proporciona um excelente acabamento e uma boa resistência para pinturas em indústria e em madeiras.</p> <p>As suas <u>vantagens</u> principais são :</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Aplicação fácil▪ Redução de mão de obra▪ Bom rendimento▪ Excelente durabilidade▪ Bom acabamento▪ Pode ser aplicado à trincha
-----------------	---



FICHA TÉCNICA (Cont.)

PRODUTO	VERNIZ SINTÉTICO MISTO	V630
---------	------------------------	------

ESTABILIDADE DO PRODUTO	2 anos
-------------------------	--------

TIPO DE EMBALAGEM	1 e 5 Litros.
-------------------	---------------

NOTA	<p>Nos termos das directivas 1999/13/CE e 2004/42/CE, este produto só pode ser utilizado em instalações registadas ou autorizadas (D.L. 242/2001).</p> <p>Este produto não pode ser utilizado para aplicação em edifícios, seus remates e guarnições e estruturas associadas, para fins decorativos, funcionais e protectores (D.L. 181/2006).</p>
-------------	--

ESTA FICHA TÉCNICA É APENAS PARA FINS INFORMATIVOS. PARA SEU CONHECIMENTO ESTÁ ELABORADA DE ACORDO COM OS MAIS RECENTES CRITÉRIOS TÉCNICOS E É BASEADA EM ANOS DE EXPERIÊNCIA NO FABRICO DOS NOSSOS PRODUTOS. PARA MAIS INFORMAÇÕES AGRADECEMOS O CONTACTO COM OS NOSSOS SERVIÇOS TÉCNICOS.