

FICHA TÉCNICA

PRODUTO	VERNIZ ACRÍLICO ANTI-RISCO	CÓDIGO V690
---------	----------------------------	-------------

ESTE PRODUTO CUMPRE OS LIMITES DA DIRECTIVA 2004/42/CE (D.L. 181/2006)

NATUREZA DO PRODUTO	RESINA ACRÍLICA
---------------------	-----------------

COR	TRANSPARENTE
-----	--------------

CARACTERÍSTICAS	<p>Verniz acrílico com elevada resistência ao risco e que apresenta as seguintes propriedades:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Brilho elevado e excelente durabilidade ao longo do tempo - Endurecimento rápido proporcionando uma pintura com alta resistência UV - Excelente nivelamento e propriedades anti-escorrido - Boa resistência à intempérie - Pode secar ao ar, em estufa ou a infravermelho
-----------------	--

COMPOSTOS ORGÂNICOS VOLÁTEIS (COV)	<ul style="list-style-type: none"> • O valor limite da EU (Cat B/e) nas condições pronto a aplicar é: 840 g/l. <p>Ver Nota.</p>
---------------------------------------	---

ENDURECEDOR	E596 – Standard ; E597 – Rápido; E598 - Extra-Rápido
DILUENTE	D796 – Standard ; D797 - Rápido

PROPORÇÃO DA MISTURA (VOLUME)	2 : 1 : 0,4
VISCOSIDADE 20º C	18 - 19" Copo DIN 4

PISTOLA DE GRAVIDADE (Bico) 1.3 – 1.4 mm	PISTOLA DE ASPIRAÇÃO (Bico) 1.7 - 1.8 mm
--	--

PRESSÃO DE AR	3.5 - 4.0 BAR PSI 50 - 58
NÚMERO DE DEMÃOS	1 simples + 2 normais
TEMPO DE ESPERA ENTRE DEMÃOS	5 - 10 minutos

FICHA TÉCNICA (Cont.)

PRODUTO	VERNIZ ACRÍLICO ANTI-RISCO	CÓDIGO V690
---------	----------------------------	-------------

ESPESSURA DE PELÍCULA SECA	40 - 50 microns / demão
----------------------------	-------------------------

SECAGEM	LIVRE DE POEIRAS	AO TOQUE	PRONTO P/ MONTAGEM
AO AR (20° C) E596	20 - 30 minutos	60 minutos	16 - 18 horas
E597	15 minutos	40 - 45 minutos	16 - 18 horas
E598	10 - 15 minutos	30 - 40 minutos	16 - 18 horas
EM ESTUFA (60° C)			
E596	-----	-----	30' após 20' de "flash off"
E597	-----	-----	30' após 15' de "flash off"
E598			20' após 10' de "flash off"

TEMPO DE VIDA	7 - 8 Horas (T = 20°)
---------------	-----------------------

ESTABILIDADE DO PRODUTO	2 anos para o verniz e 6 meses para os endurecedores, armazenados em locais secos e protegidos.
-------------------------	---

TIPO DE EMBALAGEM	5 Litros.
-------------------	-----------

NOTA	<p>O valor de COV acima referido diz respeito ao produto pronto a aplicar, considerando o endurecedor e/ou diluente por nós recomendados.</p> <p>Chamamos a atenção a todos os intervenientes na cadeia de fornecimento do produto que não é nossa responsabilidade se forem utilizados outros produtos na mistura, com risco de infracção à directiva 2004/42/CE (D.L. 181/2006).</p>
-------------	--

<p>ESTA FICHA TÉCNICA É APENAS PARA FINS INFORMATIVOS. PARA SEU CONHECIMENTO ESTÁ ELABORADA DE ACORDO COM OS MAIS RECENTES CRITÉRIOS TÉCNICOS E É BASEADA EM ANOS DE EXPERIÊNCIA NO FABRICO DOS NOSSOS PRODUTOS. PARA MAIS INFORMAÇÕES AGRADECEMOS O CONTACTO COM OS NOSSOS SERVIÇOS TÉCNICOS.</p>
--